

962P BETON, TAŞ VE TUĞLA YAPIŞTIRICISI

İnşaatlarda ve konstrüksiyon çalışmalarında tuğla, gaz beton, taş, doğal taş vb. yapı bloklarının montajı için tasarlanmış özel bir yapıştırıcı köpüktür.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- Uygulandıktan sonra köpük formundan saniyeler içinde çökerek jel yapıştırıcıya dönüşen çok özel bir üründür.
- Tek komponentli, hızlı kürleşen, kullanımı kolay bir yapıştırıcıdır,
- İnşaat işlerinde çeşitli blokları ve taşları yapıştırır.
- Beton ve taş türlerine kuvvetli yapışma.
- İç ve dış mekân kullanımına uygundur.
- Hava şartlarına mükemmel dayanım.
- Ekonomik, pratik ve kullanımı kolaydır.
- Kürleşme esnasında minimum genleşme.
- Kürleştikten sonra şişme/çekme yapmaz.
- Binaya ekstra yük getirmez.
- +5°C ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
- Ozon tabakasına zararlı olduğu bilinen gazlar içermez.



UYGULAMALAR

- Yük taşımayan iç mekan duvarlarının bloklarını yapıştırmada,
- Taş, beton vb. yapı elemanlarının kalıcı şekilde sabitlenmesinin istenildiği yerlerde,
- Beton veranda döşemelerinde,
- İstinat duvarları ve sütunlarında,
- Örme duvarlarda,
- Peyzaj blokları ve tuğlalarında,
- Polistiren köpük levhalarda,
- Hafif beton yapılarda,
- Süs prekast yapılarda,
- Doğal ve yapay taşlarda,
- Tuğla, gaz beton, bims blok, alçı blok ve alçı panel yapıştırmada kullanılabilir.

Harç yok, su
yok, toz yok,
zahmet yok.

KULLANIM TALİMATI

- Optimum teneke sıcaklığı +20 °C dir.
- Optimum uygulama sıcaklığı +5°C ile +30°C arasındır.
- Kullanmadan önce tabancayı tenekeye takınız ve iyice çalkalayınız..
- Tabancanın arkasındaki tetik yardımıyla köpük çıkış miktarı ve şiddeti ayarlanabilir.
- Uygulama esnasında her zaman tenekeyi baş aşağı tutunuz.
- Yüzeyler temiz, toz ve kirden arındırılmış olmalıdır.
- Hafif nemli yüzeylere de uygulama yapılabilir.
- Köpüğü blokların arasına uygulayarak birbirine yapıştırınız ve hafif bir kuvvet uygulayarak sabitleyiniz. Örnek olarak plastik başlı bir çekiç kullanılabilir.
- Kullanılması gereken köpük miktarı yapıştırılacak materyalin kalınlığına ve ağırlığına göre değişiklik gösterecektir.
- Dışarıdan köpüğün görünmemesi için köpüğü tuğlanın kenarlarına ve köşelerine uygulamayın. En az 2-3 cm kenarlardan boşluk kalacak şekilde uygulama yapın.
- Kürleşmemiş köpük Akfix Köpük Temizleyici ile temizlenebilir. Kürleşmiş köpük ancak mekanik yollarla temizlenebilir.

KISITLAMALAR

- +30 °C' nin üstünde ve +5 °C' nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalabilir.
- Ürünler daima valfleri yukarı gelecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.
- İdeal sonuç için ürünler uygulamadan en az 12 saat önce oda sıcaklığında bekletilmelidir.
- Kurumuş köpüğün direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılması durumunda rengi sararacaktır.
- Açık hava uygulamalarında en iyi sonuç için köpüğün üzeri boyanmalı veya kaplanmalıdır.
- Düşük sıcaklıklarda uygulama, köpüğün verimini düşürür ve kürleşme süresinin uzamasına sebep olur.

GÜVENLİK

- Difenilmetan-4,4'-diizosiyanat içerir. Gözleri, solunum organlarını ve cildi Tahriş eder.
- Solunduğunda zararlı olabilir. Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır.
- Çalışırken eldiven kullanılmalıdır.
- Tüp basınç altındadır; direkt güneş ışığına ve 50 °C' nin üstünde sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.
- Ateşleyici maddelerden uzak tutulmalıdır.
- Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Uygun koşullarda depolanırsa 12 ay



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	: Poliüretan
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile kürleşme
Kabuk bağlama süresi	: 5 - 8 dk (ASTM C1620)
Sertleşme süresi	: 24 saat
Köpüğün rengi	: Açık Sarı
Metrik Verim	: 1,3 cm uygulandığında 120 m
Raf Ömrü	: 12 ay
Yanma sınıfı	: B3,F (DIN 4102-1)(EN 13501-1)
Maximum kesme dayanımı	: >12 MPa
Isı Dayanımı	: -40°C ile +90°C arası
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C arası

AMBALAJ

Ürün	Hacim	Koli İçi Adedi
Beton, Taş ve Tuğla Yapıştırıcısı	750 mL	12

YASAL UYARI

AKKİM ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve AKKİM'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında AKKİM'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle AKKİM ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde AKKİM tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan AKKİM sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. AKKİM'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün AKKİM'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.