

612J

Pu Ekspres Alüminyum Köşe Bağlantısı

1 – Ürün Tanımı

612J, alüminyum köşe birleşimlerinin yapıştırılması için özel olarak formüle edilmiş, tek bileşenli, hızlı kürleşen ve yüksek ilk tutunma gücüne sahip poliüretan bazlı bir yapıştırıcıdır. Tüm alüminyum yapı malzemeleriyle uyumlu olup, sorunsuz ve güvenilir bir kullanım sağlar.

2 - Özellikler

- Alüminyum yüzeylere muhteşem yapışma yeteneği,
- Düşük baskı süresi,
- Akma yapmaz, böylelikle hem yatay hem de dikey kullanılabilir,
- Düşük sarfiyat, ekonomik,
- Nemden etkilenmez,
- Hava koşullarına ve kimyasallara karşı dayanıklı,
- Hem iç ve hem de dış mekân için uygundur,
- Çeşitli yapı elemanlarının yapıştırılması için de uygundur.

3 – Uygulama Alanları

- Alüminyum köşebentler, kapılar ve pencerelerde,
- Alüminyum malzemelerin; ahşap, MDF, beton, metal, polisitren ve poliüretan köpük, PVC, mermer, granit, cam ve seramik yüzeylere yapıştırılmasında,
- Aynı zamanda birçok yapı malzemelerinin yapıştırılması için de uygundur.

4 - Ambalaj ve Raf Ömrü

Ambalaj	310 ml
Raf Ömrü	12 ay
Depolama Koşulları	Serin ve kuru ortamda +5°C ve +25°C arasında
Renk	Alüminyum

5- Teknik Özellikler

Metot / Kondisyon	Değer
Kimyasal yapısı	: Poliüretan Prepolimer
Kıvam	: Tikotropik
Yoğunluk	: 1.30 ± 0.03 gr/ml
Kabuk Bağlama Süresi (23°C ve %50 B.N.)	: 5-10 dk
Preslenme	: 15-20 dakika*
Çekme	: Yok
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70°C
Maksimum Kesme Dayanımı (Kayın-Kayın)	
15 dakika sonra	: > 50 kgf/cm ²
24 saat sonra	: > 80 kgf/cm ²

* Presleme süresi ortam koşullarına (sıcaklık, nem vb.) ve yapıştırılacak yüzeyin yapısına göre değişkenlik gösterebilir.

6- Kullanım Talimatları

- Yüzey kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama sıcaklığı 5°C ve 35 °C arası olmalıdır.
- Yüzeyi bir miktar nemlendirmek yapışma gücünü arttıracaktır.
- Yapıştırıcı sadece bir yüzeye düz bir çizgi ya da dalgalar halinde 2 dakika içerisinde uygulanmalıdır.
- Malzemeleri bir arada tutmak için tam kürleşme sağlanana kadar mekanik bir bağlantı elemanı kullanılmalıdır (15-20 dk.).
- Yeni uygulanmış yapıştırıcı aseton yardımı ile temizlenebilir.

7-Uyarılar

- 35 °C üzerinde saklanması raf ömrünü olumsuz etkileyebilir.
- Polietilen, polipropilen, naylon, ABS, PTFE yüzeyler için uygun değildir.
- Özel yüzeylerde uygulanmadan önce küçük bir örnekte test edilmelidir.

8- Güvenlik & Berteraf

Difenilmetan-4,4 di-izosiyanat içerir. Gözler, deri ve akciğerler için aşındırıcı ve tahriş edicidir. Yutulduğunda zararlıdır. Temas halindeyken kimyasallara dayanıklı bir eldiven ile gözlük takınız. Kimyasal ürünlerin güvenli şekilde taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesiyle ilgili bilgi ve tavsiye için, kullanıcılar fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili verileri içeren en güncel Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurmalıdır.

YASAL UYARI

AKKİM ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve AKKİM'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında AKKİM'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle AKKİM ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde AKKİM tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan AKKİM sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. AKKİM'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün AKKİM'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.