

620

Power Classic Montaj Yapıştırıcı

1 – Ürün Tanımı

Akfix 620 Classic Montaj Yapıştırıcı, şeffaf ve dayanıklı bir birleşim gerektiren çeşitli montaj ve bitirme işlemleri için önerilen renksiz, sentetik kauçuk bazlı bir montaj yapıştırıcısıdır.

2 - Özellikler

- Şeffaf birleşim
- Yüksek yapışma gücü
- İç mekan ve dış mekan kullanımı
- Yapı hareketlerine uyum sağlayan esnek yapışma

3 – Uygulama Alanları

Farklı malzemelerin (birbirine veya farklı kombinasyonlarla) yapıştırılması:

Taş, tuğla, beton, alçı, cam, ahşap, alçıpan, mineral ve cam yünü, çoğu plastik türü, metal, seramik, MDF ve diğerleri.

Çivileme yapılması istenilmeyen inşaat uygulamalarında; süpürgelikler, paneller, ahşap veya plastik levhalar, seramik karolar, sert PVC, cam, metal ve metal plakaların yapıştırılması için önerilir.

4 - Ambalaj ve Raf Ömrü

Ambalaj	280 ml
Raf Ömrü	12 ay
Depolama Koşulları	Serin ve kuru ortamda +5°C ve +25°C arasında

5 – Kullanım Şekli

- A. Yüzey temizliği ve hazırlığı:** Yapıştırılacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve toz, yağ, pas gibi yapışmayı olumsuz etkileyebilecek kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Gözeneksiz yüzeyler (örneğin alüminyum, cam vb.) herhangi bir kaplamadan arındırılmalı, uygun bir solvent (aseton veya etanol) ile temizlenmeli ve temiz bir bezle iyice kurulanmalıdır. Gözenekli yüzeyler ise (örneğin beton, tuğla vb.) gevşek parçacıklar veya kalıntılar kompresör havası, zımpara veya sert fırça ile mekanik olarak temizlenmelidir.
- B. Yapıştırıcının uygulanması:** Uygulama ve yüzey sıcaklığı +10°C ile +30°C arasında olmalıdır. Ürününün ucu, istenen kalınlıkta bir yapıştırıcı hattı oluşturacak şekilde kesilir. Yapıştırıcıyı yüzeye nokta nokta veya çizgi halinde uygulayın. Uygulama sonrası, yapıştırılacak parçaları hafifçe birbirine sürterek temas ettirin, ardından ayırın, 3-5 dakika bekleyin ve sonra tekrar birbirine bastırarak sabitleyin. Yapıştırıcı tamamen sertleşene kadar su ile temas ettirilmemelidir. Geçici

Rev no:0006 Rev Date: 16.06.2025

1

destek veya kelepçeler varsa, yapıştırıcı sertleşmeden bunlar çıkarılmamalıdır. Yüksek gerilime maruz kalan uygulamalarda, yapıştırıcının yanı sıra mekanik bağlantı elemanları da kullanılmalıdır.

- C. Temizlik:** Henüz kürleşmemiş (sertleşmemiş) ürün aseton ile temizlenebilir. Kürlenmiş (sertleşmiş) ürün yalnızca mekanik yollarla çıkarılabilir. Eller sabun ve ılık su ile temizlenmelidir. Eller organik solventlerle (örneğin aseton) yıkanmalıdır.

6 – Teknik Özellikler

	Methot/Koşullar	Değer
Kimyasal Yapısı		: Sentetik Kauçuk
Yoğunluk	ISO 1183-1	: 0,90 ±0,05 g/ml
Çalışma Süresi	23°C ve %50 B.N	: 10-15 dk
Katı Madde Oranı		: %60±3
Tam Kürlenme Süresi	23°C ve %50 B.N	: 70-100 saat
Uygulama Sıcaklığı		: +10°C ile +30°C arasında

7 – Uyarı ve Öneriler

- Polistiren için uygun değildir.
- Uygulamaya başlamadan önce ön yapışma testleri yapılması önerilir.

8 – Güvenlik

Çalışma alanının iyice havalandırıldığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Ürünü kullandıktan sonra daima ellerinizi yıkayın. Ürünü serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Bertaraf ve diğer güvenlik bilgileri için MSDS yönergelerini kontrol edin.

9 – Yasal Uyarı

AKFIX ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve AKFIX'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında AKFIX'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle AKFIX ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde AKFIX tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan AKFIX sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. AKFIX'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün AKFIX'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

