

Pu Oto Cam Yapıştırıcısı

1 – Ürün Tanımı

PU Oto Cam Yapıştırıcısı, tek komponentli, nem ile kürleşen, otocamların yapıştırılması için kullanılan poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır.

2 - Özellikler

- Tek komponentlidir.
- Akma, yayılma yapmaz
- Uygulama esnasında kanül ucunda uzama yapmaz
- Soğuk uygulamalıdır
- Hızlı kürleşir
- Yüksek mekanik özelliklere sahiptir
- Yüksek modüllüdür
- Yüksek ilk tutunma gücüne sahiptir
- Üzeri boyanabilir

3 – Uygulama Alanları

- Özellikle oto ön camların karosere yapıştırılmasında kullanılır.

4 - Ambalaj ve Raf Ömrü

Ambalaj	300 ml , 600 ml
Raf Ömrü	12 ay
Depolama Koşulları	Serin ve kuru ortamda +5°C ve +30°C arasında
Renk	Siyah

5- Teknik Özellikler

Metot / Kondisyon		Değer
Kürleşme Öncesi		
Kimyasal Yapısı		: Poliüretan
Kıvam		: Tikotropik
Kürleşme Mekanizması		: Nem ile
Yoğunluk		: 1.13 ± 0.03 gr/ml
Kabuk Bağlama Süresi	(23°C ve %50 B.N.)	: 50±10 dk.
Kürleşme Hızı	(23°C ve %50 B.N.)	: En az 3.5 mm/gün
Akma	EN ISO 7390	: 0 mm
Uygulama Sıcaklığı		: +5°C ile +40°C
Kürleşme Sonrası		
Sertlik Shore A	28 gün sonra	: 55-60
Boyanabilirlik		: Evet*
Kopma Uzama	ASTM D412	: En az %300
Çekme Dayanımı	ASTM D412	: En az 4 N/mm ²
Sıcaklık Dayanımı		: -40°C ile +90°C

*Boya yapısı ve kalitesindeki çeşitliliği göz önüne alarak, uygulama öncesinde, boya ile kürleşmiş mastiğin uyumunu kontrol etmek için mutlaka ön test yapılmalıdır.

6- Kullanım Talimatları

- Hasar görmüş camı çıkarın. Uygulamanın yapılacağı yüzeyin toz, kir ve herhangi bir kirlenici içermediğinden emin olun.
- Uygulama öncesi poliüretan ön cam astarını en az 30 saniye boyunca (topu hareket ettikten sonra) sallayın.
- Yapıştırılacak camın dış kenarına astarı uygulayınız ve kurumaya bırakınız.
- İşleme devam etmeden önce astarın yüzeyinin kurduğundan emin olunuz.
- PU Oto Cam Yapıştırıcı, kanülü istenen şekil ve ebatla kesilerek, ön cam ile yapıştırılacak yüzeyin iyi temas sağladığından emin olun. Bunun için üçgen şekilli çentik tavsiye edilmektedir.
- Yapıştırıcıyı havalı bir silikon tabancayla uygulanması önerilir.
- Poliüretan Ön Cam Yapıştırıcısını doğrudan cama uygulayın.
- Maskelme bandını cam ve araba gövdesine hizalayarak camı yerleştirin. Poliüretan Ön Cam Yapıştırıcısı ile tam temas sağlamak için yerine bastırın.

7-Uyarılar

- +5 °C'nin altında ve +40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan kaçınılmalıdır.
- Islak, donmuş veya nemli zeminlere uygulanmamalıdır.

8- Güvenlik & Berteraf

Ürünün güvenli bir şekilde kullanımı, depolanması ve bertarafı için en güncel güvenlik bilgi formumuzu inceleyiniz.

YASAL UYARI

AKKİM ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve AKKİM'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında AKKİM'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle AKKİM ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde AKKİM tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan AKKİM sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. AKKİM'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır.

Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün AKKİM'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır